

MARMORINO CARRARA

Минеральная декоративная штукатурка на основе гашеной извести с матовым или сатиновым эффектом для интерьерного и экстерьерного использования



Основные характеристики

Описание продукта:



MARMORINO CARRARA – это гранулированная венецианская штукатурка на основе высококачественной гашеной извести для отделки интерьеров и фасадов, служащая для создания различных эффектов под камень, травертин, римскую штукатурку, Каррарский мрамор, элегантный бетон и другие равномерно гладкие и матовые покрытия. В состав материала входит не только хорошо выдержанная известь, но и отборный мраморный наполнитель и современные стабилизирующие добавки, которые в совокупности гарантируют идеальную работоспособность материала.



INFLAMMABLE

Материал является не горючим и имеет соответствующий сертификат НГ материала (КМ-0), поэтому может использоваться для отделки МОП и мест пожарной эвакуации.



Продукт сертифицирован для медицинских учреждений

Применение:

Материал предназначен для внутренних и наружных работ, реставраций старых и отделки новых зданий, подходит для отделки гостиных, торговых центров, детских учреждений, больниц и офисов. Может использоваться в качестве финишного покрытия для диффузионной штукатурки и для всех типов стеновых покрытий. Благодаря своим особым характеристикам, материал может применяться для декорирования и реставрации фасадов зданий. А также может перекрываться специальными финишами типа PRATTA PEARL CREAM, Metalline, Velatura, которые придают дополнительную защиту, моющиеся свойства и более глубокий дизайнерский смысл внешнему виду.

Подготовка поверхности




Перед нанесением материала MARMORINO CARRARA, необходимо подготовить поверхность с помощью системы подготовительных шпатлевок ORSO Infinity Basic и/или Light. Подготовка поверхностей должна соответствовать нормам СНиП по подготовке стен в интерьере под покраску или международным стандартам Q4 (K4).



Следует отметить, что неровные стены с дефектами увеличат расход самого декоративного покрытия MARMORINO CARRARA



Подготовка поверхности




На внешних поверхностях (фасадах):

1. Нанесите 1-2 слоя грунтовки-пропитки глубокого проникновения PRIMER NORMAL разбавленного водой в соотношении 1:8. Время межслойного высыхания 2 часа. Полное высыхание 4-6 часов. (перед применением рекомендуем ознакомиться с техническим описанием продукта).
2. Нанесите 1 слой специального грунта для известковых минеральных штукатурок FONDO A CALCE (перед применением рекомендуем ознакомиться с техническим описанием продукта). После нанесения грунта дождитесь полного высыхания 6-8 часов. Затем можно приступать к нанесению декоративного материала MARMORINO CARRARA.

Перед нанесением материала MARMORINO CARRARA, необходимо подготовить поверхность под покраску. Подготовка поверхностей должна соответствовать нормам СНиП по подготовке фасадов (экстерьерных) под покраску.

Перед нанесением материала MARMORINO CARRARA, необходимо обработать поверхность соответствующими штукатурками для выравнивания фасадных поверхностей при подготовке под покраску.



1. Нанесите 1-2 слоя грунтовки-пропитки глубокого проникновения PRIMER NORMAL разбавленного водой в соотношении 1:8. Время межслойного высыхания 2 часа. Полное высыхание 4-6 часов (перед применением рекомендуем ознакомиться с техническим описанием продукта).
2. Нанесите 1 слой специального грунта для известковых минеральных штукатурок FONDO A CALCE (перед применением рекомендуем ознакомиться с техническим описанием продукта). После нанесения грунта дождитесь полного высыхания 6-8 часов. Затем можно приступать к нанесению декоративного материала MARMORINO CARRARA.

Нанесение



Нанесение материала MARMORINO CARRARA должно осуществляться специальной кельмой из нержавеющей стали с округленными углами и заточенным основанием рабочей поверхности. Иным инструментом должного эффекта достичь трудно.

Материал MARMORINO CARRARA наносится в 2 этапа: нанесите 1 слой материала MARMORINO CARRARA толщиной чуть более чем фракция гранул материала с помощью венецианской кельмы из нержавеющей стали укрывая всю поверхность и сразу формируйте наплывы (границы стыков при нанесении), которые в последствии отразятся в виде текстуры мраморных прожилок.

Время высыхания первого слоя: 8-12 часов.

Классический эффект каррарского мрамора:

Для получения классического эффекта каррарского мрамора нанесите плотно второй слой (минимальной толщины) классической техникой. Как только поверхность начнет подсыхать (через 5-15 минут с момента нанесения), не дожидаясь дальнейшего высыхания, начните уплотнять поверхность с помощью венецианской кельмы, техникой приглаживания с нажимом на поверхность. Этот прием позволит получить гладкую и ровную поверхность с легким сатиновым эффектом. Если необходимо получить эффект полированного (глянцевого) мрамора, тогда повторите прием уплотнения через 5-10 минут, в результате чего поверхность (уже приглаженная ранее) начнет полироваться в глянец, а текстура и цвет станут глубже и насыщенней.

Время высыхания до эксплуатационной нагрузки: 24 дня.



Защита покрытия



Защиту готовой поверхности рекомендуем осуществлять не ранее 7-12 дней после нанесения декоративного покрытия.



WATER-PROOF

Рекомендуемые защитные покрытия:

Основным защитным покрытием для интерьерного применения является водоотталкивающее покрытие на восковой основе - PRATTA SPECCHIO CERA (перед применением рекомендуем ознакомиться с техническим описанием продукта).

Также можно использовать:

- Водоотталкивающее покрытие на силиконовой основе - PRATTA VELATURA (перед применением рекомендуем ознакомиться с техническим описанием продукта).
- Водоотталкивающее покрытие на силиконовой основе - ORSO UMBRELLA (перед применением рекомендуем ознакомиться с техническим описанием продукта).
- Водоотталкивающее покрытие на восковой основе - PRATTA CERATO (перед применением рекомендуем ознакомиться с техническим описанием продукта).

Технические характеристики

Температура нанесения:	+10÷ +35 °C
Относительная влажность:	<85%
Высыхание на касание:	2-4 часа
Межслойное высыхание:	8-12 ч
Complete drying (Полное высыхание):	24 часа
Максимальный набор прочности:	20-25 дней
Удельный вес:	1,6–1,7 кг/л
pH:	12-14
Теоретический расход:	1÷1,5 м ² /кг
Цвет:	белый, колеруемый
Внешний вид:	матовый, полуглянцевый, глянцевый
Фасовка:	6 кг, 20 кг, 24 кг

Колерование



Колерование возможно в широком диапазоне цветов. Колеровать данный продукт рекомендуем с помощью колеровочной системы PRATTA COLOR SYSTEM. Следует проявлять осторожность, при использовании разных партий одного и того же цвета. Смешайте их между собой, чтобы обеспечить однородность цвета во время нанесения.

Хранение



Продукт в упакованном виде, помещённый в сухое прохладное место, имеет срок хранения до 24 месяцев. После использования надо аккуратно закрыть упаковку и хранить в перевернутом положении. Минимальная температура хранения: + 5 °C (41 °F) Максимальная температура хранения: + 30 °C (86 °F)

