

## TRAVERTINO IMPERIUM

Минеральная декоративная штукатурка на основе гашеной извести для создания эффекта Римского травертина



### Основные характеристики

#### Описание продукта:

Декоративная штукатурка TRAVERTINO IMPERIUM стала настоящим открытием для многих профессионалов. Специальная декоративная штукатурка для фасадных и внутренних работ на основе гашеной извести длительной выдержки с отборным мраморным наполнителем. TRAVERTINO IMPERIUM позволяет создать на поверхности классический дизайн натурального камня «Римский травертин», мраморных пород камня в античном стиле, натурального песчаника или кварцита, а также симитировать бетонную поверхность в престижном современном стиле ЛОФТ. Материал на водной основе, практически не имеет запаха, нетоксичен, не воспламеняется, экологически чистый в отношении человека и окружающей среды, паропроницаемый. Благодаря своему составу препятствует образованию плесени и бактерий. Является высокопрочным и износостойким покрытием.



INFLAMMABLE

*Материал является не горючим и имеет соответствующий сертификат НГ материала (КМ-0), поэтому может использоваться для отделки МОП и мест пожарной эвакуации.*



*Продукт сертифицирован для медицинских учреждений*

#### Применение:



Материал предназначен для внутренних и наружных работ, реставраций старых и отделки новых зданий. Материал подходит для отделки гостиниц, торговых центров, детских учреждений, больниц и офисов

### Подготовка

#### Использование в интерьерах:



Перед нанесением материала TRAVERTINO IMPERIUM, необходимо подготовить поверхность с помощью системы подготовительных шпатлевок ORSO Infinity Basic и/или Light. Подготовка поверхностей должна соответствовать нормам СНиП по подготовке стен в интерьере под покраску или международным стандартам Q4 (K4).

Доводить геометрию поверхности при подготовке до идеала не требуется, т.к. материал является фактурным и укрывистым. Следует отметить, что неровные стены с дефектами увеличат расход самого декоративного покрытия TRAVERTINO IMPERIUM.



## Подготовка

### Использование в интерьерах:



1. Нанесите 1-2 слоя грунтовки-пропитки глубокого проникновения PRIMER NORMAL разбавленного водой в соотношении 1:8. Время межслойного высыхания 2 часа. Полное высыхание 4-6 часов. (перед применением рекомендуем ознакомиться с техническим описанием продукта).
2. Нанесите 1 слой специального грунта для известковых минеральных штукатурок FONDO A CALCE (перед применением рекомендуем ознакомиться с техническим описанием продукта). После нанесения грунта дождитесь полного высыхания 6-8 часов. Затем можно приступать к нанесению декоративного материала TRAVERTINO IMPERIUM.

### На внешних поверхностях (фасадах):



Перед нанесением материала TRAVERTINO IMPERIUM, необходимо подготовить поверхность под покраску. Подготовка поверхностей должна соответствовать нормам СНиП по подготовке фасадов (экстерьерных) под покраску.

Перед нанесением материала TRAVERTINO IMPERIUM, необходимо обработать поверхность соответствующими штукатурками для выравнивания фасадных поверхностей при подготовке под покраску.

1. Нанесите 1-2 слоя грунтовки-пропитки глубокого проникновения PRIMER NORMAL разбавленного водой в соотношении 1:8. Время межслойного высыхания 2 часа. Полное высыхание 4-6 часов (перед применением рекомендуем ознакомиться с техническим описанием продукта).
2. Нанесите 1 слой специального грунта для известковых минеральных штукатурок FONDO A CALCE (перед применением рекомендуем ознакомиться с техническим описанием продукта). После нанесения грунта дождитесь полного высыхания 6-8 часов. Затем можно приступать к нанесению декоративного материала TRAVERTINO IMPERIUM.

## Нанесение



Нанесение материала TRAVERTINO IMPERIUM должно осуществляться специальной кельмой из нержавеющей стали с округленными углами и заточенным основанием рабочей поверхности. Иным инструментом должного эффекта достичь трудно.

### Материал TRAVERTINO IMPERIUM наносится в 2 этапа:

нанесите 1 слой материала TRAVERTINO IMPERIUM толщиной не более чем фракция гранул материала (тонким слоем) с помощью венецианской кельмы из нержавеющей стали укрывая всю поверхность.

Время высыхания первого слоя: 8-12 часов).

Для получения эффекта Травертина нанесите второй слой (около 1,5: 2 мм толщиной) и, не дожидаясь высыхания, сразу начните формировать рисунок с помощью специальной линировочной щетки, создавая глубокие бороздки и кратеры на поверхности.

Как только материал начнет подсыхать пригладьте поверхность (уплотните) с помощью той же венецианской кельмы, чтобы поверхность сохраняла созданную текстуру камня. Через 15-20 минут высыхания повторите прием, чтобы слегка заполировать поверхность.

Время полного высыхания 7-12 дней.



## Защита покрытия



Защиту готовой поверхности рекомендуем осуществлять не ранее 48 часов (оптимально 7-12 дней) после нанесения декоративного покрытия.  
Рекомендуемые защитные покрытия

### Рекомендуемые защитные покрытия:

PRATTA VELATURA - Водоотталкивающее покрытие на силиконовой основе (перед применением рекомендуем ознакомиться с техническим описанием продукта)

ORSO UMBRELLA - Водоотталкивающее покрытие на силиконовой основе (перед применением рекомендуем ознакомиться с техническим описанием продукта)

PRATTA CERATO - Водоотталкивающее покрытие на восковой основе (перед применением рекомендуем ознакомиться с техническим описанием продукта)

PRATTA SPECCHIO CERA - Водоотталкивающее покрытие на силиконовой основе (перед применением рекомендуем ознакомиться с техническим описанием продукта)

Температура нанесения:	+10÷ +35 °C
Относительная влажность:	<85%
Высыхание на касание:	2-4 часа
Межслойное высыхание:	8-12 ч
Complete drying (Полное высыхание):	24 часа
Максимальный набор прочности:	20-25 дней
Thickness (Толщина слоя):	0,5–1,0 мкм
Удельный вес:	1,6–1,7 кг/л
pH:	12-14
Теоретический расход:	1÷0,7 м <sup>2</sup> /кг
Цвет:	белый, колеруемый
Внешний вид:	матовый, полуглянцевый
Фасовка:	6 кг, 24 кг

## Колерование



Колерование возможно в широком диапазоне цветов. Колеровать данный продукт рекомендуем с помощью колеровочной системы PRATTA COLOR SYSTEM.

Следует проявлять осторожность, при использовании разных партий одного и того же цвета. Смешайте их между собой, чтобы обеспечить однородность цвета во время нанесения.

## Хранение



Продукт в упакованном виде, помещённый в сухое прохладное место, имеет срок хранения до 24 месяцев. После использования надо аккуратно закрыть упаковку и хранить в перевернутом положении.

Минимальная температура хранения: + 5 ° C (41 ° F)

Максимальная температура хранения: + 30 ° C (86 ° F)

