

## TRAVERTINO IMPERIUM DELICATE

Минеральная декоративная штукатурка на основе гашеной извести для создания эффекта натурального камня «травертин».



### Основные характеристики

#### Описание продукта:

TRAVERTINO IMPERIUM DELICATE – специальная декоративная штукатурка для фасадных и внутренних работ на основе известкового молочка с отборным мраморным наполнителем. Материал имеет однородную пастообразную консистенцию готовую к использованию. TRAVERTINO IMPERIUM DELICATE придает поверхности классический дизайн натурального камня «Римский травертин», соответствующего требованиям классического и современного дизайна. Материал на водной основе, практически не имеет запаха, нетоксичен, не воспламеняется, экологически чистый в отношении человека и окружающей среды, паропроницаемый. Благодаря своему составу препятствует образованию плесени и бактерий.



INFLAMMABLE

*Материал является не горючим и имеет соответствующий сертификат НГ материала (КМ-0), поэтому может использоваться для отделки МОП и мест пожарной эвакуации.*



*Продукт сертифицирован для медицинских учреждений*

#### Применение:



Материал предназначен для внутренних и наружных работ, реставраций старых и отделки новых зданий. Материал подходит для отделки гостиниц, торговых центров, детских учреждений, больниц и офисов

### Подготовка

#### Использование в интерьерах:



Перед нанесением материала TRAVERTINO IMPERIUM DELICATE, необходимо подготовить поверхность с помощью системы подготовительных шпатлевок ORSO Infinity Basic и/или Light. Подготовка поверхностей должна соответствовать нормам СНиП по подготовке стен в интерьере под покраску или международным стандартам Q4 (K4).

Доводить геометрию поверхности при подготовке до идеала не требуется, т.к. материал является фактурным и укрявистым. Следует отметить, что неровные стены с дефектами увеличат расход самого декоративного покрытия TRAVERTINO IMPERIUM DELICATE.

1. Нанесите 1-2 слоя грунтовки-пропитки глубокого проникновения PRIMER NORMAL разбавленного водой в соотношении 1:8. Время межслойного высыхания 2 часа. Полное высыхание 4-6 часов. (перед применением рекомендуем ознакомиться с техническим описанием продукта).
2. Нанесите 1 слой специального грунта для известковых минеральных штукатурок FONDO A CALCE (перед применением рекомендуем ознакомиться с техническим описанием продукта). После нанесения грунта дождитесь полного высыхания 6-8 часов. Затем можно приступать к нанесению декоративного материала TRAVERTINO IMPERIUM DELICATE.



## Подготовка

### На внешних поверхностях (фасадах):



Перед нанесением материала TRAVERTINO IMPERIUM DELICATE, необходимо подготовить поверхность под покраску. Подготовка поверхностей должна соответствовать нормам СНиП по подготовке фасадов (экстерьерных) под покраску.

Перед нанесением материала TRAVERTINO IMPERIUM DELICATE, необходимо обработать поверхность соответствующими штукатурками для выравнивания фасадных поверхностей при подготовке под покраску.

1. Нанесите 1-2 слоя грунтовки-пропитки глубокого проникновения PRIMER NORMAL разбавленного водой в соотношении 1:8. Время межслойного высыхания 2 часа. Полное высыхание 4-6 часов (перед применением рекомендуем ознакомиться с техническим описанием продукта).
2. Нанесите 1 слой специального грунта для известковых минеральных штукатурок FONDO A CALCE (перед применением рекомендуем ознакомиться с техническим описанием продукта). После нанесения грунта дождитесь полного высыхания 6-8 часов. Затем можно приступать к нанесению декоративного материала TRAVERTINO IMPERIUM DELICATE.

## Нанесение



Нанесение материала TRAVERTINO IMPERIUM DELICATE должно осуществляться специальной кельмой из нержавеющей стали с округленными углами и заточенным основанием рабочей поверхности. Иным инструментом должного эффекта достичь трудно.

### Материал TRAVERTINO IMPERIUM DELICATE наносится в 2 этапа:

1. нанесите 1 слой материала TRAVERTINO IMPERIUM DELICATE толщиной не более чем фракция гранул материала (тонким слоем) с помощью венецианской кельмы из нержавеющей стали укрывая всю поверхность.  
Время высыхания первого слоя: 8-12 часов).
2. Для получения эффекта Травертина нанесите второй слой (около 1,5: 2 мм толщиной) и, не дожидаясь высыхания, сразу начните формировать рисунок с помощью специальной линировочной щетки, создавая глубокие бороздки и кратеры на поверхности. Как только материал начнет подсыхать пригладьте поверхность (уплотните) с помощью той же венецианской кельмы, чтобы поверхность сохраняла созданную текстуру камня.  
Через 15-20 минут высыхания повторите прием, чтобы слегка заполировать поверхность.  
Время полного высыхания 7-12 дней

## Защита покрытия



Защиту готовой поверхности рекомендуем осуществлять не ранее 48 часов (оптимально 7-12 дней) после нанесения декоративного покрытия.

### Рекомендуемые защитные покрытия:

PRATTA VELATURA - Водоотталкивающее покрытие на силиконовой основе (перед применением рекомендуем ознакомиться с техническим описанием продукта).

ORSO UMBRELLA - Водоотталкивающее покрытие на силиконовой основе (перед применением рекомендуем ознакомиться с техническим описанием продукта).

PRATTA CERATO - Водоотталкивающее покрытие на восковой основе (перед применением рекомендуем ознакомиться с техническим описанием продукта).

PRATTA SPECCHIO CERA - Водоотталкивающее покрытие на силиконовой основе (перед применением рекомендуем ознакомиться с техническим описанием продукта).



## Технические характеристики

Температура нанесения:	+10 ÷ +35 °C
Относительная влажность:	< 85%
Толщина слоя:	0,5–1,0 мкм.
Высыхание на касание:	2–4 ч
Межслойное высыхание:	8–12 ч
Полное высыхание:	24 часа
Максимальный набор прочности:	20–25 дн
Удельный вес:	1,6–1,7 кг/л
pH:	12–14
Твердая масса:	58%
Теоретический расход:	1÷0,7 м <sup>2</sup> /кг
Цвет:	белый, колеруемый
Внешний вид:	матовый, полуглянцевый
Фасовка:	6 кг., 24 кг

## Колерование



Колерование возможно в широком диапазоне цветов. Колеровать данный продукт рекомендуем с помощью колеровочной системы PRATTA COLOR SYSTEM.

Следует проявлять осторожность, при использовании разных партий одного и того же цвета. Смешайте их между собой, чтобы обеспечить однородность цвета во время нанесения.

## Хранение



Продукт в упакованном виде, помещённый в сухое прохладное место, имеет срок хранения до 24 месяцев.

После использования надо аккуратно закрыть упаковку и хранить в перевернутом положении.

Минимальная температура хранения: + 5 ° C (41 ° F)

Максимальная температура хранения: + 30 ° C (86 ° F)

