


FONDO A CALCE

Грунт-подложка для минеральных покрытий на основе гашеной извести



Основные характеристики

Свойства:



FONDO A CALCE — грунт - подложка на водной основе в состав которой входят акриловые сополимеры, пигменты и наполнители придающие материалу особые впитывающие свойства, которые обеспечивают известковым покрытиям более благоприятные свойства при нанесении и высыхании.

Применение:

Легко применима на штукатуренные поверхности из гипсокартона (ГКЛ), аквапанелей (ГКЛВ), поверхностях на основе гидравлических вяжущих, бетоне. Используется в интерьерных и экстерьерных декоративных системах для известковых покрытий в качестве основной подложки.

Подготовка

Убедитесь, что поверхность абсолютно сухая и без явных дефектов, если поверхность требует подготовки, то подготовка в интерьере должна соответствовать требованиям СНиП или подготовленные поверхности согласно требованиям к отделке (категории качества поверхности) - высококачественная (К4).

Если поверхность готова, тогда нанесите один слой изолирующего от влаги акрилового грунта Primer Normal (разбавленный предварительно водой 1:8) и только после 4-6 часов его высыхания на поверхности, можно приступить к нанесению грунта-подложки FONDO A CALCE.

Нанесение краски

Кисть или валик:



Требуется перед нанесением этими инструментами разбавить материал на 20-25 % водой для каждого слоя нанесения.

Время межслойного высыхания составляет 5-6 часов.

Краскопульт:



FONDO A CALCE разбавляется водой согласно аппаратным характеристикам краскопульты.



Технические характеристики

Температура нанесения:	+5 - +35 °C
Относительная влажность:	< 85 %
Толщина слоя:	60 + 120 мкм
Высыхание на касание:	30 мин
Межслойное высыхание:	5-6 ч.
Полное высыхание:	24 ч.
Удельный вес:	1,55 - 1,65 кг/л.
pH	7-8
Твердая масса:	73 %
Теоретический расход:	8-10 м ² /л.
Цвет:	колеруется в светлые цвета
Внешний вид:	матовый
Фасовка:	0,75 л, 4 л, 15 л.

Колерование



Колеровка возможна в широком диапазоне цветов. Колеровать рекомендуем с помощью пигментов и колеровочной системы PCS. Возможно использование пигментов иных производителей. Следует проявлять осторожность, при использовании разных партий (банок) одного и того же цвета. Смешайте их между собой, чтобы обеспечить однородность цвета во время нанесения.

Хранение



Незаколерованный продукт в упакованном виде, помещенный в сухое прохладное место, имеет срок хранения до 24 месяцев. После использования аккуратно закрыть упаковку и хранить в перевернутом положении. Температура хранения: от +5 °C до +30 °C

