

NAPPA

Декоративное финишное покрытие
для создания эффекта замши (алькантары)



Основные характеристики

Описание продукта:

Декоративное лессирующее покрытие на акриловой основе с замшевым тактильным и визуальным эффектом. После надлежащего высыхания покрытие обеспечивает поверхности повышенную стойкость к влажной среде и приобретает глубоко-матовый декоративный эффект. Покрытие поддается локальной реставрации.

NAPPA - является продуктом экологически чистым с очень низким уровнем содержания летучих органических соединений (ЛОС/VOC, не более 30 г/л).

Материал NAPPA является однокомпонентным и поставляется готовым к использованию.

Покрытие применяется для финишной обработки поверхностей в интерьере.



Применение:

Покрытие NAPPA применяется как финишное декоративно-защитное покрытие. В качестве декоративного покрытия обеспечивает тактильный и визуальный эффекты натуральной замши или нубука. Позволяет воспроизвести замшевое полотно без швов и соединений на стенах, потолках, колоннах, лепнине и других архитектурных деталях внутри помещений.

Финишное покрытие NAPPA применимо с декоративными покрытиями:

- на минеральной основе типа CRATERIA или ROCCIA
- на известковой основе типа VELVET, MARMORINO CLASSIC, MARMORINO X FLOOR (MONO), TRAVERTINO IMPERIUM, INTONACHINO и т.д.

Может использоваться в качестве дополнительного финишного покрытия на материал MANU, с целью получения приятного тактильного эффекта Soft Touch.

Также покрытие NAPPA является самостоятельным декоративно-финишным покрытием, где в качестве подложки применяется Primer Liscio, обеспечивающая цветовое решение.



В основе разработки материала NAPPA лежало базовое известковое покрытие PRATTA VELVET. Поэтому именно покрытие VELVET является самым подходящим для раскрытия максимального результата от применения декоративного финиша NAPPA. Данная система обеспечивает самый выразительный эффект замшевой ткани с его превосходными тактильными ощущениями.

Подготовка

Наносить NAPPA, в качестве самостоятельного декоративного покрытия, нужно на предварительно подготовленные минеральные основания: бетон, бетонные блоки, кирпичная кладка, цемент, цементная штукатурка, гипс, гипсовые и гипсокартонные поверхности и т.д. Поверхность должна быть однородной, выровненной, сухой и чистой. Имеющиеся непрочные части и отстающие слои старых покрытий нужно удалить. Трещины и сколы устранить с помощью штукатурных или шпаклёвочных составов типа ORSO INFINITY – подготовить поверхность под покраску согласно СНиП или соответственно категории К4 по СП 71.13330.2017.

Перед нанесением системы NAPPA, необходимо удалить пыль с подготовленной поверхности пылесосом или мягкой щеткой.

Инструмент для нанесения материала NAPPA: Кельма венецианская из нержавеющей стали, шпатель из нержавеющей стали, кисть широкая, пластиковая кельма.



ПРИМЕЧАНИЕ: Рабочий инструмент рекомендуем очистить проточной водой сразу после завершения работы, для его дальнейшей пригодности!

Нанесение финишным покрытием на PRATTA VELVET

Нанесение кельмой из нержавеющей стали:



После нанесения системы декоративного покрытия VELVET (техника нанесения описана в Техническом Описании PRATTA VELVET) удалите с поверхности пыль и грязь и убедитесь, что покрытие полностью сухое.

Декоративный материал NAPPA готов к применению.

Первый слой материала NAPPA нанесите кельмой из нержавеющей стали, классической венецианской техникой, укрывая поверхность. Оставьте поверхность высыхать на 2-4 часа.

Затем нанесите второй слой материала NAPPA, также кельмой из нержавеющей стали, укрывая всю поверхность.

Время высыхания на касание 2-4 часа. Время полного высыхания 24 часа. Покрытие NAPPA готово к полной эксплуатационной нагрузке не ранее, чем через 21 день.



Нанесение финишным покрытием на PRATTA VELVET

Нанесение широкой кистью:



Декоративный материал NAPPA готов к применению.

Первый слой материала NAPPA нанесите широкой кистью разнонаправленным перекрестным методом укрывая всю поверхность. Во время нанесения материала избегайте образования сгустков на поверхности, стараясь укрывать ее равномерно. Время межслойного высыхания 2-4 часа.

Затем нанесите второй слой материала NAPPA широкой кистью разнонаправленным перекрестным методом укрывая всю поверхность. Во время нанесения материала избегайте образования сгустков на поверхности, стараясь укрывать ее равномерно.

Время высыхания на касание 2-4 часа. Время полного высыхания 24 часа. Покрытие NAPPA готово к полной эксплуатационной нагрузке не ранее, чем через 21 день.

Нанесение в качестве самостоятельного декоративного финиша NAPPA



ПРИМЕЧАНИЕ:

Подготовленная поверхность должна быть гладкой и ровной, без царапин и сколов!



Нанесите 1-2 слоя грунтовки-пропитки глубокого проникновения PRIMER NORMAL разбавленного водой в соотношении 1:8. Время межслойного высыхания 2 -4 часа. Полное высыхание 4-6 часов. (перед применением рекомендуем ознакомиться с техническим описанием продукта).

Нанесите 1 слой специальной подложки PRIMER LISCIO (перед применением рекомендуем ознакомиться с техническим описанием продукта). После нанесения подложки дождитесь полного высыхания: 6-8 часов. Подложка придает поверхности необходимую адгезию и задает цвет фона. Колерованная подложка является основой цветообразования для покрытия и соотносится с цветовой палитрой каталога BALANCE от PRATTA COLOR SYSTEM.



Нанесение материала NAPPA должно осуществляться широкой кистью. Ширина кисти зависит от удобства нанесения и подбирается самостоятельно. Подготовленная поверхность должна быть абсолютно сухой и чистой.

Первый слой материала NAPPA нанесите широкой кистью разнонаправленным перекрестным методом укрывая всю поверхность. Во время нанесения материала избегайте образования сгустков на поверхности, стараясь укрывать ее равномерно. Время межслойного высыхания 2-4 часа.



Нанесение в качестве самостоятельного декоративного финиша NAPPA



Нанесите второй слой NAPPA. Используйте для нанесения также широкую кисть, перекрестной техникой, равномерно распределяя материал по поверхности. Во время распределения материала по поверхности надо стараться не оказывать особого давления инструментом на плоскость. Это позволит формировать более равномерный укрыв материалом.

Время высыхания на касание 2-4 часа. Время полного высыхания 24 часа. Покрытие NAPPA готово к полной эксплуатационной нагрузке не ранее, чем через 21 день.

Технические данные

Температура нанесения:	+5 ÷ +30°C
Относительная влажность:	< 85%
Высыхание на касание:	2 ÷ 4 ч.
Межслойное высыхание:	2-4 ч.
Полное высыхание:	24 ч.
Набор прочности:	21 день
Удельный вес:	0,80–0,85 кг/л.
Твердая масса:	78%
Теоретический расход:	5-10 м²/л.
Цвет:	Полупрозрачный
Фасовка:	1 л., 4 л., 15 л.

Колерование



Продукт не подлежит колерованию.



Хранение



Максимальная температура хранения материала: +30°C

Минимальная температура хранения: +5°C

Срок хранения материала составляет 2 года при условии хранения в закрытых оригинальных упаковках при соблюдении надлежащих правил хранения и температурного режима.

Указания по технике безопасности

Применять материал согласно действующим нормам гигиены и безопасности. После использования запрещено выбрасывать упаковку в окружающую среду, остатки материала должны быть полностью высушены и утилизированы согласно нормам по утилизации строительных отходов. Не выбрасывать отходы материала в канализацию, водоемы и на землю. Для дополнительной информации необходимо ознакомиться с Листом Безопасности продукта.

