




Сатиновая интерьерно-экстерьерная краска с керамическими добавками



Основные характеристики

Описание продукта:



Высококачественная сатиновая краска на акриловой основе для интерьерно-экстерьерного применения с керамическим инертным наполнителем для создания поверхности с высокой степенью очистки и более усиленной устойчивостью к механическому истиранию.

Типы продукта:

Mr Quarzo P/T – абсолютно белая база, колеруемая в светлые и пастельные цвета.
Mr Quarzo D/A – полупрозрачная база для колерования в темные и яркие цвета.

Свойства:

Идеальна для поверхностей с высокими требованиями к очистке и износостойкости краски, особенно в коммерческих и офисных центрах, общественных зданиях, школах, спортзалах, медицинских учреждениях и т.д. Подходит для окрашивания любых стандартных оснований внутри или снаружи помещений, оштукатуренных, или подготовленных под покраску, бетонных/цементно-волокнистых плит, гипсокартонных листов, стеклообоев, а также структурных обоев на виниловой основе и для перекрашивания прочных старых покрытий на дисперсионной основе.

Подходит для помещений, в которых изготавливаются или хранятся продукты питания, а также покрытие проверено на устойчивость к применяемым в бытовых условиях дезинфекционным средствам без растворителя.

Мокрое истирание:

Класс 1 (стойкий к истиранию согласно DIN 53 778)

Подготовка

Перед нанесением краски Mr Quarzo в интерьерах, необходимо подготовить поверхность с помощью системы подготовительных шпатлевок ORSO Infinity Basic и/или Light. Подготовка поверхностей должна соответствовать нормам СНиП по подготовке стен в интерьере под покраску или международным стандартам категории Q4 (K4).

Перед нанесением краски Mr Quarzo на экстерьерные поверхности, необходимо подготовить поверхность в соответствии нормам СНиП по подготовке стен внешних фасадов под покраску.



Подготовленная поверхность должна быть гладкой и ровной, без царапин и сколов!



Подготовка

Новая поверхность:



Нанесите 1-2 слоя грунтовки-пропитки глубокого проникновения PRIMER NORMAL разбавленного водой в соотношении 1:8. Время межслойного высыхания 2 часа. Полное высыхание 4-6 часов. (перед применением рекомендуем ознакомиться с техническим описанием продукта).

Старая окрашенная поверхность:

Если есть образование плесени, она должна быть удалена перед покраской путем промывания специальным раствором для очистки стен от грибка и плесени. Далее снимите старую краску и отшлифуйте поверхность. Глянцевую поверхность следует отшлифовать до матового состояния. Поврежденная и слишком старая краска должна быть полностью удалена. Устраните трещины, глубокие царапины и сколы, для интерьеров шпатлёвкой ORSO INFINITY, затем ошкурьте поверхность до гладкого состояния. Далее нанесите 1-2 слоя грунтовки PRIMER NORMAL (перед применением рекомендуем ознакомиться с техническим описанием продукта).


Нанесение краски

Кисть или валик:



Используйте валик для окраски или широкую, плоскую кисть с нейлоновой или натуральной щетиной. Продукт можно разбавить водой до 5% перед нанесением, затем нанести в 2 слоя. Рекомендованный размер ворса 3/8" - 3/4", синтетический или шерстяной валик.

Краскопульт:



Необходимое давление: 140 - 160 бар (2000 - 2350 psi). Совет: 0,017" - 0,021". Разбавление зависит от используемого оборудования и сопла. Настоятельно рекомендуем перед нанесением создать пробный выкрас. Теоретический расход при таком способе нанесения 4-5 м²/л. Практический расход зависит от способа и условий при нанесении, формы и шероховатости обрабатываемой поверхности.

Технические характеристики

Температура нанесения:	+5 ÷ +35 °C
Относительная влажность:	< 85%
Толщина готового покрытия:	40-50 µm
Высыхание на касание:	30-60 минут
Межслойное высыхание:	5-6 часов
Полное высыхание:	24 часа
Чистка инструмента:	водой
Удельный вес:	1,2-1,25 кг/л
pH:	7 ÷ 8
Теоретический расход:	5 ÷ 6 м²/л
Цвет:	белый, колеруемый
Упаковка:	1 л, 4 л, 15 л



Колерование



Возможна в широком диапазоне цветов. Колеровать данный продукт рекомендуем с помощью колеровочной системы PCS, в том числе, по системам RAL или NCS. Возможно использование пигментов иных производителей. Следует проявлять осторожность, при используются разных партий (банок) одного и того же цвета. Смешайте их между собой, чтобы обеспечить однородность цвета во время нанесения.

Хранение



Срок годности: до 24 месяцев в оригинальной плотно закрытой таре, вдали от прямых солнечных лучей и высоких температур. После использования, остаток продукта может храниться плотно закрытым, чтобы предотвратить испарение продукта и доступа воздуха, храните ее вверх дном после использования.

Минимальная температура хранения: +5°C
Максимальная температура хранения: +30°C

