

INTONACHINO Tadelakt

Традиционная декоративная штукатурка Тadelакт



Основные характеристики

Описание:



INTONACHINO Tadelakt – марокканская минеральная глянцевая штукатурка высокой прочности для отделки поверхностей в интерьерах, особенно рекомендуется для помещений с постоянной влажностью и зон с прямым попаданием воды. Само слово «таделакт» в переводе означает «ласкать».

Особенностью декоративной штукатурки INTONACHINO Tadelakt является широкая возможность имитации натуральных камней различных пород – малахита, агата, мрамора, изумруда, песчаника и так далее. Стены, отделанные INTONACHINO Tadelakt, поражают глубиной и мягкостью оттенков, насыщенностью красок. Цветовые решения могут быть самыми разнообразными, но в классике преобладают теплые цвета или близкие к белому

Технология Тadelакт появилась в Марокко несколько столетий назад. Изготавливалась эта штукатурка исключительно из песка и извести, которые находили близ города Марракеша. Ее использовали только в отделке дворцов знати.

Право укладывать марокканскую штукатурку Тadelакт имели только высококлассные мастера с большим опытом и стажем работы.

Тadelакт быстро распространился по всему миру, но самую большую популярность приобрел в Европе и остается среди топовых отделочных материалов и по сей день.

Декоративная штукатурка INTONACHINO Tadelakt – минерального происхождения. В состав материала входят гидравлическая гашеная известь (не менее 12 месяцев), кварц, мраморная мука, глина, целлюлоза, зола, диатомовая земля. В комплект системы INTONACHINO Tadelakt, помимо базовой смеси, обязательно входят грунтовка, красители и Марсельское мыло или натуральный воск.

Декоративная штукатурка INTONACHINO Tadelakt ценится не только за красоту, но и за качество. Материал комфортно наносится на стену, скрывает неровности плоскости и позволяет подровнять геометрию конструкции. INTONACHINO Tadelakt - экологически безопасный и чистый материал, не содержащий вредных примесей и летучих веществ, отличается высокой огнеупорностью и долговечностью, легко моется, не впитывает грязь и влагу. Поверхность покрытая INTONACHINO Tadelakt устойчива к температурным перепадам и прекрасно удерживает тепло. За счет высокого содержания щелочи обладает дезинфицирующими свойствами.

Типы

INTONACHINO Tadelakt – размер гранул 0,7–1 мм (средний расход: 1 кг / 0,3– 0,5 м²)

INTONACHINO Tadelakt Finish – размер гранул 0,3–0,5 мм (средний расход: 1 кг / 0,7 – 1 м²)



Подготовка поверхности

В интерьерах:



Перед нанесением материала INTONACHINO Tadelakt, необходимо подготовить поверхность с помощью системы подготовительных шпатлевок ORSO Infinity Basic и/или Light.

Доводить геометрию поверхности при подготовке до идеала не требуется, т.к. материал является фактурным и укрявистым. Следует отметить, что неровные стены увеличат расход самого декоративного покрытия INTONACHINO Tadelakt.

Нанесите 1-2 слоя грунтовки-пропитки глубокого проникновения Primer Normal разбавленного водой в соотношении 1:8. Время межслойного высыхания 2 часа. Полное высыхание 4-6 часов.

Нанесите 1 слой специального грунта для известковых минеральных штукатурок FONDO A CALCE. Перед применением рекомендуем разбавить водой на 20%. После нанесения грунта дождитесь полного высыхания 6-8 часов. Затем можно приступать к нанесению декоративного материала INTONACHINO Tadelakt.

На фасадах:



Перед нанесением материала INTONACHINO Tadelakt, необходимо обработать поверхность соответствующими штукатурками для выравнивания фасадных поверхностей при подготовке под покраску.

Нанесите 1-2 слоя грунтовки-пропитки глубокого проникновения Primer Normal разбавленного водой в соотношении 1:8. Время межслойного высыхания 2 часа. Полное высыхание 4-6 часов.

Нанесите 1 слой специального грунта для известковых минеральных штукатурок FONDO A CALCE. Перед применением рекомендуем разбавить водой на 20%. После нанесения грунта дождитесь полного высыхания 6-8 часов. Затем можно приступать к нанесению декоративного материала INTONACHINO Tadelakt.

Нанесение



Поверхность должна быть абсолютно сухой, без пятен и потеков.

Наносить следует венецианской кельмой или шпателем из нержавеющей стали, распределяя равномерно материал по поверхности.

Поверхность должна получиться идеально ровной и гладкой.

Не рекомендуется выравнивать абсорбирующий слой наждачной бумагой или прочими абразивными инструментами. Время полного высыхания 24 - 48 часов.

Необходимо точно убедиться, что покрытие сухое. Уровень влажности покрытия можно проверить гигрометром, особенно в углах помещения не должно быть никаких следов влаги.

При необходимости (если первый слой не удалось нанести достаточно гладко) нанесите второй слой, тем же методом, что и первый.

После полного высыхания поверхности покрытой INTONACHINO Tadelakt, можно приступать к нанесению финишного слоя INTONACHINO Tadelakt Finish.

Финишный слой следует наносить строго после высыхания предыдущего. Данный слой наносится той же техникой, что и классическая венецианская штукатурка, с усиленным нажимом на кельму, как бы вдавливая (уплотняя) штукатурку в поверхность.



Нанесение



Не дожидаясь полного высыхания второго слоя, поверхность следует заполировать, добиваясь уникального эффекта марокканской штукатурки. Этот эффект достигается не только благодаря особым свойствам высококачественной гашеной извести, но и за счет полировки поверхности с помощью специального камня. Этот камень обязательно должен быть из очень твердой и плотной породы – к примеру, агат или базальт.

Также вместо камня можно использовать высококачественную Венецианскую кельму из нержавеющей стали. Время полного высыхания 48 часов.

Защита поверхности

Дождавшись полного высыхания основы, наносится восковой слой SPECCHIO CERA. Бесцветный воск наносится губкой, а полировать следует шерстяной ветошью. Воск лучше всего наносить через 7 дней после высыхания штукатурки INTONACHINO Tadelakt Finish, и в 2 слоя. Время межслойного высыхания 8-12 часов. Каждый слой обязательно полируется.

Марсельское мыло: можно в качестве защиты использовать не только воск, но и предназначенное специально для таких случаев полировочное мыло UMBRELLA Soap for Tadelakt. Его обильно наносят на поверхность мягкой кисточкой. После чего также обрабатывают полировочным камнем или Венецианской кельмой до глянцевого состояния.

Технические характеристики

Температура нанесения:	+10+ +35 °C
Относительная влажность:	< 85%
Высыхание на касание:	2-4 часа
Межслойное высыхание:	12-24 ч
Complete drying (Полное высыхание):	7-12 дней
Удельный вес:	1,7–1,8 кг/л
Цвет: белый,	колеруемый
Внешний вид:	матовый-глянцевый
Фасовка:	24 кг

Колерование



Колерование возможно в широком диапазоне цветов. Колеровать данный продукт рекомендуем с помощью колеровочной системы PRATTA COLOR SYSTEM. Следует проявлять осторожность, при использовании разных партий одного и того же цвета. Смешайте их между собой, чтобы обеспечить однородность цвета во время нанесения.

Хранение



Продукт в упакованном виде, помещённый в сухое прохладное место, имеет срок хранения до 24 месяцев. После использования надо аккуратно закрыть упаковку и хранить в перевернутом положении. Минимальная температура хранения: + 5 °C (41 °F) Максимальная температура хранения: + 30 °C (86 °F)

